

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Lak Wit	
Glans 500 ml	:	Mat	Hoogglans
Artikelnummer	:	04002	04004
Glans 150 ml	:	Hoogglans	
Artikelnummer	:	00107	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, hout, aardewerk, glas en diverse soorten kunststof.

Productkenmerken

Sneldrogend
Goede dekkraft
Lichtecht en UV-bestendig
Goede oppervlakte hardheid
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Slijtvast en krasvast
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml	150 ml
Basis	:	Acrylaathars	
Kleur	:	Wit	
VOS-gehalte	:	Circa 88% w/w	
Vaste stof	:	Circa 12% w/w	
Rendement	:	1,5 tot 2 m ²	circa 0,5 m ²
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten	
Kleefvrij	:	Na 10 tot 20 minuten	
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 2 uur	
Hittebestendig	:	Tot 110°C	

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en gronden met een voor de ondergrond geschikte MoTip primer.
De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.